



H5450-XXXX

HEYTex® cover

Trägergewebe base fabric tissu de base	(DIN ISO 2076)	100% Polyester
Gewebegewicht base fabric weight poids du tissu	(DIN EN 12127)	ca. 170 g/m ² approx. 5.0 oz/yd ² 170 g/m ² environ
Beschichtungsmaterial coating material type d'enduction		PVC
Flächengewicht total weight poids total du tissu enduit	(DIN EN ISO 2286-2)	ca. 485 g/m ² approx. 14.3 oz/yd ² 485 g/m ² environ
Höchstzugkraft (K/S) tensile strength (w/f) résistance à la traction (ch/tr)	(DIN EN ISO 1421-1)	2400/2300 N/5cm 274/263 lbs/inch
Weiterreißfestigkeit (K/S) tear resistance (w/f) résistance à la déchirure amorcée (ch/tr)	(DIN 53363)	270/230 N 60.7/51.7 lbs
Schweißnahthaftung welding adhesion adhérence de la soudure	(IVK 3.13)	mind. 75 N/5cm at least 8.6 lbs/inch au minimum 75 N/5cm
Knickbeständigkeit flex resistance résistance à la pliure	(DIN 53359 A)	mind. 100.000 Knickungen at least 100.000 bends au minimum 100.000 pliures
Temperaturbeständigkeit temperature resistance résistance à la température	(DIN EN 1876-1)	-30 °C bis +70 °C -22 °F up to +158 °F -30 °C à +70 °C
Brennverhalten flame retardancy comportement au feu	(DIN 75200)	max. 100 mm/min max. 3.9 inch/min 100 mm/min au maximum
Einsatzmöglichkeiten possible application utilisation possible		z. B. Abdeckplane e. g. cover tarpaulin p. ex. bâches de couverture

Die in den Materialdatenblättern angegebenen technischen Daten sind Erfahrungswerte aus laufenden Produktionen und stellen keine Beschaffungsvereinbarung dar. Sie beziehen sich auf die gelieferte Ware im Ursprungszustand ohne Ver- und Bearbeitung durch den Kunden. Das Zurverfügungstellen der Daten erfolgt nur zu Informationszwecken und dient lediglich als Anhaltspunkt. Es befreit den Kunden nicht davon, vor Ver- und Bearbeitung des Produkts eine selbständige Prüfung auf Eignung für den vom Kunden vorgesehenen Einsatzzweck und der daraus folgenden Haftung vorzunehmen.

The technical data given in the Material Data Sheets are empirical values from current production and do not constitute any agreement concerning the nature and quality of goods. They refer to the goods supplied in the original state without any processing by the customer. The data are provided for information only and constitute just reference values. The customer is not released from conducting his own comprehensive tests concerning suitability for the use intended by the customer and any liability resulting from this before processing the product.

Les données techniques indiquées dans les fiches signalétiques sont des valeurs empiriques constatées lors des productions courantes, elles ne représentent pas un accord sur la nature des matériaux. Elles se rapportent à la marchandise livrée dans l'état d'origine, sans transformation et façonnage par le client. La mise à disposition des données est faite à titre d'information, et sert uniquement de point de repère. Elle ne dégage pas le client de procéder avant la transformation et le façonnage du produit à un contrôle autonome de qualification pour l'usage prévu par le client, et la responsabilité qui en découle.