

## NAIZIL PS ADR BLACKOUT Oscurante / black-out treatment

Specifiche Tecniche Technical Specifications	Norme Standards	Unità Unit	Valori* Values*
Tessuto di supporto / Type of base fabric	EN-ISO2076	dtex	PES Alta tenacità High tenacity yarn
Titolo del filo / Yarn size	EN-ISO7211	dtex	1100
Fili ordito-trama / Yarn construction in warp-weft	EN-ISO4602	n°/cm.	8 x 8
Peso tessuto di supporto / Base fabric weight	EN-ISO2286-2	g/m <sup>2</sup>	180
Peso spalmatura PVC / PVC weight	EN-ISO2286-2	g/m <sup>2</sup>	620
Peso totale / Total weight	EN-ISO2286-2	g/m <sup>2</sup>	800
Spessore finale / Fabric thickness	EN-ISO2286-3	mm.	0,62
Resistenza alla trazione - Ordito / Tensile strength - Warp	EN-ISO1421	N/5cm.	2700
Resistenza alla trazione - Trama / Tensile strength - Weft	EN-ISO1421	N/5cm.	2700
Resistenza alla lacerazione - Ordito / Tear strength - Warp	DIN53363	N	280
Resistenza alla lacerazione - Trama / Tear strength - Weft	DIN53363	N	280
Stabilità dimensionale / Dimensional stability	Internal Test	%	1
Resistenza al freddo / Cold resistance	Internal Test	°C	-30
Resistenza al caldo / Heat resistance	Internal Test	°C	+70
Resistenza alla fiamma / Flame retardancy	**		Yes
Resistenza ai solventi / Solvent resistance	UNI4818-16		Resistente Resistant
Solidità alla luce / Light fastness	EN-ISO105B-02	Value	6
Resistenza ai piegamenti / Bending resistance	DIN53359-A	n°	100.000
Impermeabilità / Water resistance	EN-ISO811		Impermeabile Water proof
Adesione alla saldatura / Welding adhesion	EN-ISO2411	N/2cm.	40

\*Tutte le caratteristiche menzionate sono valori medi con tolleranza del +/-5%  
\*The technical data indicated are average values with an allowance +/-5%

\*\*Contattateci per i certificati di reazione al fuoco.  
\*\*Please, contact us for flame retardancy certificates.

Naizil S.r.L

Via Pontarola, 17 – 35011 Campodarsego (PD) Italy

Tel. +39 049 9203600

[info@naizil.com](mailto:info@naizil.com) – [export@naizil.com](mailto:export@naizil.com) – [www.naizil.com](http://www.naizil.com)